

AL 99,5 F7

Technisches Datenblatt

Änderungsstand:Dezember 95

Produktbeschreibung:

Nr.:		Prüf- methode DIN	Vorbe- handlung	Einheit	Sollwert
01	Zugfestigkeit		A	N/mm ²	min:110 max:150
02	Bruchdehnung		A	%	A5:6 A10:4
03	Härte Brinell		A	HB	35
04	Rp 02 Grenze		A	N/mm ²	90

Vorbehandlung der Prüfkörper:

A Prüfung im Anlieferungszustand