

PRÜFZEUGNIS (V)

über die Untersuchung von "Gewindedichtband aus PTFE-
amtes (UBA)

gemäß der KTW-Leitlinie des Umweltbundes-

Hersteller: RESITAPE S.r.l., Liscate (MI), Italien
 Art der Proben: PTFE-Qualität
 Bezeichnung der Proben: "Gewindedichtband aus PTFE
 Art der Prüfkörper: Originaldichtband
 Eingang der Proben: 02.10.2008
 Probenehmer: Auftraggeber
 TZW-Az.: KA 0044/14

Untersuchungsergebnisse

1. Rezeptur: wurde unter KC 412/14 vorgelegt und überprüft
 2. Migrationstest:

Kaltwasser 23°C	1. – 3. Tag	4. – 6. Tag	7. – 9. Tag	Richtwert für 3. Extraktion
Klarheit, Färbung, Geruch, Geschmack, Schaumbildung	n nb	n nb	n nb	nicht nennenswert beeinflusst
C-Abgabe [mg C/m²d]	3	2	2	≤ 125
Cl ₂ -Zehrung [mg Cl ₂ /m²d]	4	< 2	< 2	

Warmwasser 60°C	1. Extr.	6. Extr.	7. Extr.	Richtwert für 7. Extr.
Klarheit, Färbung, Geruch, Geschmack, Schaumbildung	n nb	n nb	n nb	≤ 4
C-Abgabe [mg C/m²d]	1	< 1	< 1	≤ 125

Die untersuchten Proben "Gewindedichtband aus PTFE" für den Kontakt mit Trinkwasser entsprechen den Anforderungen der KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes (UBA) (Bundesgesundheitsblatt aktuelle Fassung) im Bereich Dichtungen.

Anmerkung:

Dieses Prüfzeugnis basiert auf der Erstprüfung (TZW-Az.: KA 372/08) vom 20.11.2008.
 Die Gültigkeit dieses Prüfzeugnisses richtet sich nach andernorts festgelegten Bestimmungen. Sie endet jedoch spätestens am 19.11.2018.

Karlsruhe, den 24.07.2014



Dr. J. Klinger / i.A. Dr.-Ing. R. Turkovic
 Leiter der Prüfstelle

Die Veröffentlichung des Prüfzeugnisses – vollständig oder in Auszügen – ist ohne ausdrückliche Genehmigung von seiten der Prüfstelle nicht gestattet