

## PRODUKT DATEN

## HARD HAT® SPRÜHDOSEN 7715 - 7778

### BESCHREIBUNG

RUST-OLEUM® Hard Hat Bar-B-Q-Schwarz 7715 und 7778 sind hitzebeständige Anstriche, mit einem silikon-modifizierten Alkydharz als Basis. Das Produkt ist auf blei- und chromatfreien Pigmenten basiert.

### EMPFOHLENE ANWENDUNG

RUST-OLEUM Bar-B-Q-Schwarz 7715 und 7778 können auf neuem, blanken gestrahlten, leicht gerosteten Stahl oder verzinkten Stahloberflächen oder gut vorbereiteten Altanstriche, wie Gartengrills, offener Kamin (Teile und Geräte), Heizanlagen usw. eingesetzt werden. RUST-OLEUM Bar-B-Q-Schwarz 7715 und 7778 sind namentlich für kleine Instandhaltungsarbeiten oder Ausbesserungen geeignet.

RUST-OLEUM Bar-B-Q-Schwarz 7715 und 7778 sind beständig gegen trockene Hitze bis zu 750°C (Spitzenbelastung) im Innen- und im geschützten Außenbereich.

### TECHNISCHE DATEN

Aussehen: Seidenglanz  
Farbe: 7715 Aluminium / 7778 Schwarz  
Treibgas: Dimethyläther  
Empfohlene Schichtdicke: 25 µm trocken, entspricht 100 µm naß  
VOC (W/W): 7715: 650 g/l / 7778: 640 g/l

**Trockenzeiten:** 20°C/50% rel. L.  
**Klebfrei:** 1 Stunde  
**Griffest:** 3 Stunden  
**Überlackierbar:** Innerhalb 1 Stunde oder nach 48 Stunden  
**Durchgehärtet:** 24 Stunden nachdem die minimale Betriebstemperatur von 150°C erreicht ist. Den Anstrich allmählich bis 150 °C aufwärmen (höchstens 50°C/Stunde)

**Hitzebeständigkeit:** Standard bis 600°C (trocken)  
Spitzenbelastung bis 750°C (trocken)

### ERGIEBIGKEIT

**Theoretisch:** 2 m<sup>2</sup> pro Sprühdose bei 25 µm trocken  
**Praktisch:** Praktische Ergiebigkeit ist abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung (siehe DIN 53220).

### UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Fett, Öl, Schmutz, loser Rost und lose Altanstriche und alle anderen Verunreinigungen mit geeigneten Mitteln entfernen. Alte, tragfähige Altanstriche anrauen um eine gute Haftung zu erzielen. Während des Auftragens soll die Oberfläche sauber und trocken sein.

### HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Die Kappe von der Sprühdose entfernen. Vor Gebrauch kräftig schütteln, mindestens eine Minute nachdem sich die Mischkugel gelöst hat. **Auch während des Sprühvorganges öfters schütteln.** Inhalt aus etwa 25 cm Entfernung spritzen. Über Kreuz sprühen und ständig dafür sorgen, daß die Sprühdose in Bewegung ist, um Läufer und Gardinen zu vermeiden. Es wird empfohlen, in Abständen von einigen Minuten, mehrere dünne Schichten aufzusprühen um die gewünschte Schichtdicke zu erreichen. Nach Gebrauch Dose umdrehen und Ventil 2 - 3 Sekunden leersprühen.

## PRODUKT DATEN

## HARD HAT® SPRÜHDOSEN 7715 - 7778

### AUFTRAGSBEDINGUNGEN

Für optimale Resultate soll die relative Luftfeuchtigkeit unter 85% sein und die Temperatur der Sprühdose über 0°C liegen.

### BEMERKUNGEN

RUST-OLEUM Bar-B-Q-Schwarz 7715 und 7778 sind selbstgrundierend und sollen nicht auf Grundierungen oder Anstriche aufgetragen werden, die nicht hitzebeständig sind.

### SICHERHEIT

Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

### LAGERFÄHIGKEIT

3 Jahre ab Fertigungsdatum, falls gelagert in gut belüfteten Räumen, trocken, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5° und 35° C.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Braak 1, 4704 RJ  
P.O. Box 138, 4700 AC  
Roosendaal, The Netherlands  
T +31 (0)165 593 636  
F +31 (0)165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)  
[www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Halen, Belgium  
T +32 (0)13 460 200  
F +32 (0)13 460 201  
[info.be@ro-m.com](mailto:info.be@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**Rust-Oleum France S.A.S**  
11, Rue Jules Verne, B.P. 60039  
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex  
France  
T +33 (0)1 30 40 00 44  
F +33 (0)1 30 40 99 80  
[info.fr@ro-m.com](mailto:info.fr@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**Rust-Oleum UK Ltd.**  
Rotterdam House  
116 Quayside  
Newcastle  
NE1 3DY  
United Kingdom  
T +44 (0)2476 717 329  
F +44 (0)2476 718 930  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)  
[www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu)