



## **Technisches Datenblatt**

RoHS-konform	V	REACH-konform	PAK-konform	FDA-konform	€ (€
Eco   10 phr		Standard   30 phr	Spezial   100 phr		

## Qualität EPDM

Formate							
bis 15 mm – 1.400 x 10.000 mm							
ab 20 mm – 1.400 x 2.200 mm							
ohne	1	2					
Einlage	Einlage	Einlagen					
0,5 mm	1,5 mm	3,0 mm					
1,0 mm	2,0 mm	4,0 mm					
1,5 mm	3,0 mm	5,0 mm					
2,0 mm	4,0 mm	6,0 mm					
2,5 mm	5,0 mm	8,0 mm					
3,0 mm	6,0 mm	10,0 mm					
4,0 mm	8,0 mm	12,0 mm					
5,0 mm	10,0 mm	15,0 mm					
6,0 mm	12,0 mm	20,0 mm					
8,0 mm	15,0 mm						
10,0 mm	20,0 mm						
12,0 mm							
15,0 mm							
20,0 mm							
25,0 mm							
30,0 mm							
40,0 mm							
50,0 mm							
Weitere Abmessungen auf Anfrage.							

	1					
Qualität	EPDM					
Härte (Shore A) ISO 868	65 ± 5					
Dichte (g/cm³)	1,35					
Zugfestigkeit (N/mm²) ISO 37	6					
Bruchdehnung (%) ISO 37	250					
Druckverformungsrest (%) ISO 815	40					
Einsatztemperaturen (°C)	-30 bis +90					
Weiterreißfestigkeit (N/mm) ISO 34	18					
Test ISO 188	72 Stunden bei 70 °C					
Härte (Punkte)	+ 5 (Max)					
Festigkeit (%)	± 20 (max)					
Bruchdehnung (%)	± 30 (max)					
Beständigkeiten						
Ozonbeständigkeit	angemessen					
Ölbeständigkeit	nicht empfohlen					
starke Basen und Säuren	nicht angemessen					
verdünnte Basen und Säuren	gut					
Lösungsmittel	nicht empfohlen					



Hinweis: Alle Informationen auf diesem Datenblatt entsprechen dem aktuellen Stand und werden von uns regelmäßig labortechnisch geprüft. Diese Werte sind als grobe Richtlinien zu betrachten. Für die Verwendung der Materialien außerhalb der angegebenen Materialkennwerte und Kenngrößen übernehmen wir keine Garantie. Es liegt in der Entscheidung des Kunden, wo und wie die Materialien eingesetzt werden. Beachten Sie, dass die spezifischen Einsatzbedingungen die Eigenschaften des Materials verändern können. Unsere geschulten Mitarbeiter beraten Sie gern zur individuellen Anwendung.