



PRODUKT DATENBLATT

Typ AM-K 150

Bezeichnung	Werte
Kettgarn (tex) DIN 61 101 – ½	EC7-22
Schussgarn (Tex) DIN 61 101 -1/2	EC7-22
Fadendichte in Kettrichtung (Faden/cm) DIN 60 850 -1	24
Fadendichte in Schussrichtung (Faden/cm) DIN 60 850-1	23
Gewebegewicht (g/m ²) DIN 53853	107
Beschichtungsgehalt (%)	59
Gesamtgewicht (g/m ²) DIN EN 22286	272
Dicke (mm)	0,14
Haftung Klebstoff (N/cm)	5,6
Durchschlagfestigkeit (kV/mm)	30
Temperatur Beständigkeit(°C)	260
Zugfestigkeit Kette (N/cm) DIN EN 22286	274
Zugfestigkeit Schuss (N/cm) DIN 53354	224
Dicke mit Klebstoff: 0,19 mm	

Die Hinweise in diesem Infoblatt stellen keine Eigenschaft dar und befreien nicht von der eigenen Prüfung auf deren Eignung, für den vorgesehenen Einsatzfall.