

### Charakteristik

Gebrauchsfertige, leicht zu verarbeitende Spachtelmasse zum Ausbessern von Fehlstellen. Die Farben sind im Bedarfsfall untereinander mischbar.

### Lieferbar in folgenden Farbtönen:

|          |                |                    |
|----------|----------------|--------------------|
| 1 natur  | 6 lärche       | 12 mahagoni dunkel |
| 2 fichte | 8 eiche mittel | 13 nussbaum dunkel |
| 3 kiefer | 9 kirschbaum   | 14 eiche dunkel    |
| 4 buche  | 10 nussbaum    | 15 weiß            |
| 5 eiche  | 11 mahagoni    | 16 schwarz         |

### Anwendungsgebiete

Zur Ausbesserung von Löchern, Fugen, Schrammen, Dellen, Rissen und Kerben im Holz. Geeignet für Möbel, Türen, Parkett, Vertäfelungen, Balken, Verbretterungen usw.

Mit CLOU® Holzpaste ausgebesserte Stellen können geschliffen, gehobelt, gefeilt, gesägt, gebohrt sowie gebeizt und lackiert werden.

### Technische Daten

**Verarbeitungsviskosität:** pastös

Zu feste Holzpaste kann mit wenig Wasser wieder gebrauchsfähig gemacht werden.

### Verarbeitung

Geeignet sind alle rohen, gebeizten, lasierten und klarlackierten sowie alle abgebeizten Holzuntergründe.

Die auszubessernden Stellen müssen sauber, trocken, fett-, wachs- und harzfrei sein. Schlecht haftende Anstriche gründlich entfernen. Untergrund mit Körnung 180-240 leicht anschleifen. Die Vertiefungen mit Wasser leicht anfeuchten. Anschließend CLOU® Holzpaste fest in die Schadstelle eindrücken, gut verspachteln und ansatzlos ausziehen. Die ausgebesserte Stelle mit angefeuchtetem Spachtel glätten. Bei bereits gebeiztem, lasiertem oder lackiertem Holz alle Überlappungsspachtelungen mit einem feuchten Schwammtuch so abwischen, dass nur die eigentliche „Füllung“ stehen bleibt.

**Achtung:** Größere Vertiefungen in mehreren dünnen Schichten ausbessern, um Risse und Schwund (Ablösung von den Rändern) zu vermeiden. Zwischen jedem Auftrag gut austrocknen lassen! Zwei dünn aufgebrachte Schichten verhalten sich besser als eine dicke.

### Trocknung

Die Trocknungsdauer ist von der aufgetragenen Schichtstärke abhängig. Es empfiehlt sich in jedem Falle, immer gut austrocknen zu lassen, um ein Nachfallen zu verhindern. Nach Trocknung erhabene Holzpaste beischleifen.

### Nachbehandlung

#### Beizen

CLOU® Holzpaste kann mit CLOU® Beizen im gewünschten Ton gebeizt werden. Vor dem Beizen muss gut angeschliffen werden!

**Achtung:** Das Beizverhalten von CLOU® Holzpaste unterscheidet sich vom umgebenden Holz. In jedem Falle vorher testen, welcher Farbton erzielt wird, um die Holzpaste im geeigneten Farbton zu wählen.

**Tipp:** Besonders geeignet zum Beizen von Holzpaste sind CLOU® UHB Universal-Holzbeize und CLOU® Colorbeize. Bei Verwendung von CLOU® kf-Beize und CLOU® Nadelholzbeize die Holzpaste nach dem Beizton statt nach dem Farbton des Rohholzes aussuchen, da diese Beizen von der Holzpaste nicht so gut aufgenommen werden und es sonst zu Farbabweichungen kommen kann.

#### Lackieren

Die mit Holzpaste ausgebesserten Stellen können nach völligem Austrocknen zusammen mit dem übrigen Werkstück wie gewohnt geschliffen, entstaubt und lackiert werden. In jedem Falle vorher testen, ob der Farbton nach dem Lackieren passt.

### Reinigung

Sofort nach der Verarbeitung die verwendeten Geräte mit Wasser reinigen.

### Lagerung/Entsorgung

In gut verschlossenen Originalgebinden kühl/frostfrei lagern.

Produktreste müssen unter Beachtung der behördlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugeführt werden. Empfohlene Abfallschlüssel-Nr. gemäß europäischem Abfallverzeichnis: 08 01 12 (eine endgültige Festlegung muss in Abstimmung mit dem regionalen Entsorger erfolgen). Ausgetrocknete Holzpaste kann als Hausmüll entsorgt werden.

### Bestellhinweise

Gebindegrößen: 250 g / 1,25 kg

Artikel-Nr.: 150.(Farbton-Nr.)

# CLOU®