

Charakteristik

Imprägnieröl auf Basis nachwachsender Pflanzenöle und Naturharze sowie verkochter Standöle.

- imprägniert tief rohes Holz
- bleibt dampfdurchlässig
- offenporig
- trocknet hart und klebfrei auf
- gegen viele Haushaltschemikalien beständig
- wasserabweisend
- geruchsarm
- leicht zu verarbeiten

Anwendungsgebiete

Zur Imprägnierung von Massivhölzern im Innenbereich wie z. B. Fußböden, Treppen und Möbel. Im Schrankinneren und in Schubladen nur 1x dünn mit einem Lappen auftragen und bei guter Belüftung trocknen lassen. Auch für Objekte im geschützten Außenbereich geeignet.

Verarbeitung/ Applikation

		
Auftragsmethoden:	Streichen	Ballen
Auftragsmenge (g/m²):	60	40
Ergiebigkeit (m²/Liter):	12	18

Technische Daten

Verdünnung:	keine
Verarbeitungsviskosität:	gebrauchsfertig
Viskosität:	~15 sek / DIN 4mm
Dichte (g/cm³):	~ 0,855

Trocknung

(bei 20 °C und 50% relative Luftfeuchte)

staubtrocken:	1 Stunde
überarbeitbar:	über Nacht
stapelfähig:	2 Tage

Reinigung

Sofort nach der Verarbeitung Geräte mit CLOU EV-Verdünnung reinigen.

Lagerung/Entsorgung

In gut verschlossenen Originalgebinden kühl/frostfrei lagern. Lackreste müssen unter Beachtung der behördlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugeführt werden. Empfohlene Abfallschlüssel-Nr. gemäß europäischem Abfallverzeichnis: 08 01 11 (eine endgültige Festlegung muss in Abstimmung mit dem regionalen Entsorger erfolgen).

Sicherheitshinweise

Benutzte Lappen wegen möglicher Selbstentzündungsgefahr mit Wasser tränken und entsorgen. Das Produkt selbst ist nicht selbstentzündlich.

Prüfnormen

DIN EN 71, Teil 3 (für Spielzeug geeignet)
Entspricht den Erfordernissen des § 35 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständengesetzes (früher DIN 53160 speichel- und schweißecht).

Bestellhinweise

Gebindegrößen: 0,25 / 0,75 / 2,5 Liter

Artikel-Nr.:

farblos	30754.00000
hellbraun	30754.00001
rotbraun	30754.00002
weiß transparent	30754.00003

CLOU®

Vorbehandlung

Die Holzoberfläche muss trocken, schmutz-, öl-, fett- und schleifstaubfrei sein. Mit Körnung 180 anschleifen und entstauben.

Verarbeitung/Applikation

(Objekttemperatur > 15 °C, Holzfeuchte 8–12 %)

Vor Gebrauch gründlich aufschütteln. Schleifen und Ölauftrag immer in Strukturrichtung des Holzes durchführen. Dünn und gleichmäßig auftragen, um gute kratzfeste Überzüge zu erhalten. Pro Tag jeweils nur einen Auftrag vornehmen. Je nach Beanspruchung sind 2–3 Aufträge erforderlich.

Applikationsmethoden:

Auftrag mit einem Pinsel oder Ballen (Baumwoll-Lappen). Hartöl dünn, aber nicht zu mager, auftragen. Nach 20-30 Minuten nicht eingedrungenes, überschüssiges Hartöl mit einem sauberen Baumwolltuch oder CLOU Poliertuch restlos entfernen. Auftrag 2-3 x wiederholen bis die Oberfläche kein Öl mehr aufnimmt. Pro Tag nur einen Auftrag vornehmen. Über Nacht bei guter Belüftung trocknen lassen.

Trocknung

(bei 20 °C und 50% relative Luftfeuchte)

Trocknungszeit über Nacht bis zum nächsten Auftrag.

Behandelte Böden sind nach 2–3 Tagen begehbar, nach 8–10 Tagen vollständig getrocknet.

Besondere Hinweise

Während der Verarbeitung und Trocknung gut lüften. Beschichtung mit farbigen Hartölen: Um bei unterschiedlich saugfähigen Hölzern auf der gesamten Fläche eine gleichmäßige Einfärbung zu erzielen, wird empfohlen, einmal mit Hartöl farblos zu grundieren.

Pflegehinweise

Nachbehandlung je nach Beanspruchung. Für die Pflege bitte die Pflegeanweisungen beachten.

Diese Information soll und kann nur unverbindlich beraten. Sie basiert auf unseren Versuchsreihen und Erfahrungen. Die Verfahrensangaben müssen gegebenenfalls den Arbeitsverhältnissen angepasst werden. Alle bisherigen Technischen Merkblätter verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

CLOU®