

Charakteristik

Farbloser, atmungsaktiver Schutz auf Basis natürlicher Öle und Wachse.

- dringt hervorragend ein
- sehr strapazierfähig
- wasser- und schmutzabweisend
- beständig gegen Trinkalkohol und haushaltsübliche Reinigungsmittel
- auch für Kinderspielzeug geeignet

Anwendungsgebiete

Zur Behandlung von stärker beanspruchten, unbehandelten Holzoberflächen im Innenbereich wie Küchenarbeits- oder Tischplatten oder sowie zur Pflege und Auffrischung geölter Flächen.

Verarbeitung/Applikation



Auftragsmethoden: Rollen / Streichen
Auftragsmenge (g/m²): 60
Ergiebigkeit (m²/Liter): 15
(je nach Holzart und Saugfähigkeit der Oberfläche)

Technische Daten

Verdünnung: keine
Verarbeitungsverviskosität: gebrauchsfertig
Dichte (g/cm³): ~ 0,930

Trocknung

(bei 20 °C und 50% relative Luftfeuchte)

überarbeitbar: 1-2 Tage
belastbar: 10 Tage

Reinigung

Sofort nach Gebrauch Werkzeuge mit CLOU EV-Verdünnung oder Terpentinersatz reinigen.

Lagerung/Entsorgung

In gut verschlossenen Originalgebinden kühl/frostfrei lagern. Reste müssen unter Beachtung der behördlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugeführt werden. Empfohlene Abfallschlüssel-Nr. gemäß europäischem Abfallverzeichnis: 08 01 11 (eine endgültige Festlegung muss in Abstimmung mit dem regionalen Entsorger erfolgen). Eintrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.

Haltbarkeit im verschlossenen Originalgebinde: mindestens 5 Jahre

Sicherheitshinweise

Benutzte Lappen vor Entsorgung ausgebreitet trocknen lassen oder mit Wasser tränken (Selbstentzündungsgefahr). Das Produkt selbst ist nicht selbstentzündlich.

Prüfnormen

DIN EN 71, Teil 3 (für Spielzeug geeignet)
DIN V53160 (speichel- und schweißecht)

Bestellhinweise

Artikel-Nr.: 30763.00000

CLOU[®]

Vorbehandlung

Der Untergrund muss trocken, sauber, fett- und harzfrei sein.

Mit 180er Schleifpapier schleifen und entstauben.

Verarbeitung/Applikation

(Objekttemperatur > 15 °C, Holzfeuchte 8–12 %)

Vor Gebrauch gut aufschütteln.

Schleifen und Ölauftrag immer in Strukturrichtung des Holzes durchführen.

Das Öl mit Pinsel oder Ölroller gleichmäßig satt auftragen und ca. 30 Minuten einziehen lassen. Danach überschüssiges Öl mit einem sauberen Baumwolltuch abnehmen und die Oberfläche trockenpolieren. Es darf kein Ölrest zurückbleiben. 1-2 Tage durchtrocknen lassen und mit weißem Polierpad (Einscheibenmaschine) oder Baumwolltuch nachpolieren.

Bei stark saugenden Oberflächen die Behandlung mit Öl wiederholen.

Trocknung

(bei 20 °C und 50% rel. Luftfeuchte)

Vollständige Belastung nach 10 Tagen.

Während der ersten 3 Tage vor Wasser schützen.

Besondere Hinweise

Während der Verarbeitung und Trocknung gut lüften.

Pflegehinweise

Die Holzoberfläche von Zeit zu Zeit je nach Beanspruchung mit CLOU Arbeitsplatten-Öl nachölen.

Diese Information soll und kann nur unverbindlich beraten. Sie basiert auf unseren Versuchsreihen und Erfahrungen. Die Verfahrensangaben müssen gegebenenfalls den Arbeitsverhältnissen angepasst werden.
Alle bisherigen Technischen Merkblätter verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

CLOU[®]