

Technisches Datenblatt

PROMAT chemicals – Grundierungsspray grau

Art. -Nr.: 4000354167

EAN: 4015448 551638

PROMAT chemicals Grundierungsspray ist eine gift- und säurefreie Spezialrezeptur mit hervorragendem Korrosionsschutz mit Langzeitwirkung. Haftet auf Aluminium, blanken und verzinkten Blechen, Stahl, Altlackierungen etc. Aktiver Korrosionsschutz und Haftgrund. Bereits verrostete Oberflächen werden gegen weiteren Rostbefall geschützt. Bildet einen überlackierbaren, salzwasserfesten, glatten, porentiefen und abriebfesten Lack. Silikon- und harzfrei.

Anwendungsgebiete:

- Zur Grundierung und Ausbesserung von Karosserieteilen, Hohlräumen, Fahrzeugrahmen, Anhängern etc.
- Baumaschinen
- Stahlkonstruktionen in Industrie- und Handwerk
- Geländerbau
- Kesselbau
- Tankanlagen

Technische Daten:

Zusammensetzung	Korrosionsschutzpigmente und Spezialfüllstoffe in Bindemittelmatrix
Farbe	grau
Geruch	nach Lösungsmitteln
Verarbeitungstemperatur	+ 15°C bis + 25°C
Temperatureinsatzbereich	bis + 80°C (kurzfristig bis + 120°C)
Sprühverhalten	wirbelnde Versprühung zur Beschichtung von Flaschen und Werkstücken

Verarbeitung:

- Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen!
- Sicherheitsrelevante Daten, Hinweise und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt und dem Produktetikett zu entnehmen.
- Untergrund von Fett, Schmutz und losem Rost säubern und anschleifen.
- Dose ca. 45s schütteln bis die Mischkugel deutlich zu hören ist und sich frei bewegt.
- Probesprühen (Lackverträglichkeit an unauffälliger Stelle testen).
- Sprühentfernung ca. 25 cm. Mehrere dünne Schichten sprühen.
- Für gute Belüftung der Arbeitsräume sorgen.
- Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen!

Gebinde:

400ml Spraydose

"Diese Angaben gibt NORDWEST nach derzeitigem Wissensstand. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Datenblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Datenblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch uns. Die Tauglichkeit der Produkte für den endgültigen Einsatzzweck sollten durch Vorversuche beim Anwender überprüft werden. Die angegebenen Werte sind statistische Mittelwerte.

Diese Informationen können jederzeit abgeändert werden, wenn neue Erkenntnisse und Erfahrungen vorliegen. Mit Herausgabe dieses technischen Datenblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. "

Stand Juli 2020