

SikaTack®-Drive

Der Anwendungs-Champion für die Ersatzverglasung

Technische Eigenschaften

Chemische Basis	1-K Polyurethan
Farbe	schwarz
Härtungsmechanismus	feuchtigkeitshärtend
Dichte vor Aushärtung (DIN EN ISO 1183_1)	ca. 1,25 kg/l
Standfestigkeit	sehr gut
Verarbeitungstemperatur	5-35 °C
Hautbildezeit ¹⁾	ca. 15 min
Offene Zeit ¹⁾	ca. 10 min
Durchhärtegeschwindigkeit	(siehe Diagramm 1)
Härte Shore A (ISO 868 / DIN 53505)	ca. 70
Zugfestigkeit (ISO 37 / ISO 527)	ca. 8 N/mm ²
Reißdehnung (ISO 37 / ISO 527)	ca. 250 %
Weiterreißwiderstand (ISO 34 / DIN 53515)	ca. 10 N/mm
Zugscherfestigkeit bei 4 mm Klebschichtdicke (ISO 4587 / DIN EN 1465)	ca. 6 N/mm ²
Wiederverwendbarkeit des Fahrzeuges (PKW) ²⁾	mit Doppel-Airbag ohne Airbag
nach US-Standard FMVSS 212/208	2 Stunden 30 min
Spez. Durchgangswiderstand (DIN IEC 60167 VDE 0303-31:1993-12)	ca. 10 ⁹ Ωcm
Haltbarkeit (Lagerung unter 25 °C im ungeöffneten Gebinde)	12 Monate

¹⁾ 23 °C / 50 % r.Lf.

²⁾ 5 °C / 60 % r.Lf. bis 35 °C / 10 % r.Lf.

Beschreibung

SikaTack®-Drive ist ein kalt verarbeitbarer, leicht zu handhabender Scheibeklebstoff. Er verfügt über exzellente technische Leistungsmerkmale (schwarz-primerlos, antennentauglich, nicht leitend) und bietet ein hohes Maß an Qualität und Sicherheit. Er ist geeignet für die Ersatzverglasung bei allen, mit und ohne Airbag, ausgestatteten Fahrzeugen. SikaTack®-Drive kann das ganze Jahr eingesetzt werden. Die sichere Wegfahrzeit von 2 Stunden wird in einem Temperaturbereich von +5 °C bis +35 °C erreicht.

SikaTack®-Drive wird nach dem Qualitätssicherungssystem ISO 9001 / 14001 und dem Responsible Care Programm hergestellt.

Produktvorteile

- schwarz-primerlos
- lösemittelfrei
- kurzer Fadenabriss
- sehr gute Standfestigkeit
- einfache und saubere Verarbeitung
- Sika® All-in-One Modul
- anwendbar für Fahrzeuge mit integrierter Antenne
- kurze Wegfahrzeiten²⁾ nach US-Standard FMVSS 212/208 (ohne Sicherheitsgurte, mit Fahrer und Beifahrer Airbag)
- verhindert Kontaktkorrosion bei Aluminium-Karosserien

Anwendungsbereich

SikaTack®-Drive ist speziell für die Scheibenersatzverglasung entwickelt. Mit seinen exzellenten Leistungsmerkmalen und Verarbeitungseigenschaften ist es für den mobilen und stationären Einsatz, gleichermaßen geeignet. Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Für Anwendungen die über die Autoglas Reparatur hinausgehen werden Vorversuche empfohlen.



Härtungsmechanismus

Die Vernetzungsreaktion von SikaTack®-Drive erfolgt mit Luftfeuchtigkeit.

Bei niedriger Temperatur ist der Wassergehalt der Luft geringer und die Vernetzungsreaktion verläuft langsamer.




Diagramm 1: Durchhärtungsgeschwindigkeit für SikaTack®-Drive

Chemische Beständigkeit

SikaTack®-Drive ist beständig gegen Wasser, handelsübliche wässrige Reinigungsmittel (inkl. alkoholhaltiger Scheibenreiniger), kurzzeitig beständig gegen Treibstoffe, Mineralöle sowie pflanzliche und tierische Fette und Öle, nicht beständig gegen organische Säuren, Alkohol, stärkere Mineralsäuren und Laugen sowie Lackverdünner.

Die Informationen sind nur Anhaltspunkte. Eine objektbezogene Beratung erhalten Sie auf Anfrage.

Verarbeitungshinweise

Ausbau von alten Scheiben

Beschädigte Scheibe entsprechend den Anweisungen des Fahrzeugherstellers ausbauen.

Untergrundvorbereitung

Die Haftflächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Haftflächen müssen mit einem Aktivator oder geeigneten Primer vorbehandelt werden.

Um ein Ablösen der Scheibe im Falle eines Unfalls zu verringern müssen die Scheiben mit Sika® Aktivator PRO oder Sika® Aktivator vorbehandelt werden.

Ausführlichere Informationen zur Anwendung von Aktivator und Primer finden Sie im jeweiligen Produktdatenblatt.

Die Informationen sind nur Anhaltspunkte. Eine objektbezogene Beratung erhalten Sie auf Anfrage.

Verarbeitung

Düsenspitze (entsprechend den Angaben der Automobilhersteller) zuschneiden und auf die Kartusche schrauben. Bei Beutel: Düse mit Adapter verwenden.

Den Klebstoff mit einer Hand-, Akku- oder Kolbenstangendruckluftpistole auftragen.

Für eine gleichmäßige Klebstoffschichtdicke empfehlen wir, den Klebstoff in Form einer Dreiecksraupe aufzutragen (siehe Abb1). Bei Verwendung von Sika® Aktivator PRO liegt die Verarbeitungstemperatur zwischen -10 °C bis +35 °C. Bei anderen Vorbehandlungsmitteln darf die Verarbeitungstemperatur +5 °C nicht unter bzw. 35 °C nicht überschreiten.




Abbildung 1: Empfohlener Klebstoffauftrag

Entfernung

Nicht ausgehärtetes SikaTack®-Drive kann von Geräten und Werkzeugen mit Sika® Remover-208 entfernt werden. Ausgehärtetes Material kann nur noch mechanisch entfernt werden.

Hände/Haut sollten sofort mit Sika® Handclean oder einer geeigneten Handwaschpaste und Wasser gereinigt werden. Keine Lösemittel verwenden!

Weitere Informationen

Folgende Dokumente sind auf Anfrage erhältlich:

- Sicherheitsdatenblatt
- Ersatzverglasungs-Installationsanleitung

Gebinde

Kartusche	300 ml
Beutel	400 ml
	600 ml

Hinweis Messwerte

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests.

Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

Arbeitsschutzbestimmungen

Für den Umgang mit unseren Produkten sind die wesentlichen physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten den stoffspezifischen Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen. Die einschlägigen Vorschriften, wie z.B. die Gefahrstoffverordnung, sind zu beachten. Auf Wunsch stellen wir Ihnen unser System-Merkblatt TM 7510 "Allgemeine Hinweise zum Arbeitsschutz" beim Umgang mit Produkten der Sika Deutschland GmbH zur Verfügung.

Hinweis

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sach-gemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen aktuellen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Weitere Informationen:
www.sika.de, E-Mail: industry@de.sika.com
www.sika.com

Sika Deutschland GmbH
Stuttgarter Str. 139
72574 Bad Urach
Deutschland
Tel. +49 7125 940-761
Fax +49 7125 940-763

