

Technisches Datenblatt

Änderungsdatum: 05.07.2017 - Seite 1/1

Farbpaste schwarz



Sicherheit und Gesundheit

Beim Umgang mit der Farbpaste sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EG-Sicherheitsdatenblättern zu beachten.

Erhältliche Gebindegrößen:

10519250 Farbpaste schwarz 250 g

Zubehörartikel:

10953001

Verarbeitungsspatel kurz 10953003 Verarbeitungsspatel lang

spezielle Farbpaste

Farbpaste auf der Basis von feinstdispergierten Farbpigmenten zur Einfärbung von WEICON Urethan und WEICON Gießharz MS 1000.

Technische Daten

Basis	Polyol
Farbe nach der Aushärtung	schwarz
Dichte der Mischung	1,00 g/cm ³

Zugabemenge*:

WEICON Urethan 45, 60, 80 bis ca. 8% WEICON Gießharz MS 1000 bis ca. 5%

Verarbeitung

Vor Zugabe der Farbpaste muss diese zunächst gründlich aufrührt werden. Danach kann die Farbpaste in der oben angegebenen maximalen Zugabemenge in die Harz-Komponente des Polyurethan- oder Epoxydharzes gegeben werden. Um eine homogene Mischung zu bekommen sollte mindestens 4 Minuten gut und blasenfrei mit einem Spatel aufgerührt werden. Nach dem Vermischen vom Harz mit der Farbpaste kann die Härterkomponente zugegeben und ebenfalls homogen vermischt werden.

Lagerung

Farbpaste bei Raumtemperatur +20°C trocken lagern. Ungeöffnete Gebinde können bei Temperaturen von +18°C bis +25°C mindestens 12 Monate nach Lieferdatum gelagert werden.

Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht bekannt sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibendeh hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, durch ausreissehlen der berund werden bei Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, durch ausreissehlen ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.

WEICON GmbH & Co. KG Germany phone +49 (0) 251 9322 0 info@weicon.de

WEICON SA (Pty) Ltd South Africa phone +27 (0) 21 709 0088 info@weicon.co.za

WEICON Middle East L.L.C. United Arab Emirates phone +971 4 880 25 05

WEICON South East Asia Pte Ltd Singapore phone (+65) 6710 7671 info@weicon.com.sg

WEICON Inc. Canada phone +1 877 620 8889 www.weicon.ca

WEICON Czech Republic s.co. Czech Republic phone +42 (0) 417 533 013 info@weiconcz.cz

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti. Turkey phone +90 (0) 212 465 33 65 info@weicon.com.tr www.weicon.com.tr

WEICON Ibérica S.L. Spain phone +34 (0) 914 7997 34

WEICON Romania SRL Romania phone +40 (0) 3 65 730 763

^{*}Die maximale Zugabemenge bezieht sich auf das Gesamtgewicht der Mischung (Harz und Härter).